

Alsicolor Carbon

Buitenmuurverf op basis van siliconenhars, met carbonvezels versterkt



Toepassing

Enigszins vullende, waterafstotende (Hydrobalance®-Effect) buitenmuurverf op basis van siliconenhars. Met carbonvezelsversterkt. Voor het schilderen van sierpleisters en minerale ondergronden die zwaar worden belast door weersinvloeden en vocht.

Uitermate geschikt voor het schilderen van basements.

Niet geschikt voor het schilderen van luchtkalk- en waterkalkpleisterwerk.

Producteigenschappen

- Extreem waterafstotend volgens DIN EN 1062
- Met fotokatalitisch werkende pigmenten en met een nanostructuur van pigmenten en vulstoffen
- Vrijwel ongevoelig voor aangroei van micro-organismen bij twee verflagen
- Vervuild vrijwel niet door hydrofoob-effect (Hydrobalance®-Effect)
- Zeer goed waterdampdoorlatend volgens DIN EN 1062
- Dekt uitstekend
- Bestand tegen schadelijke stoffen uit de omgeving
- Eenvoudig en gemakkelijk te verwerken
- In vele kleuren te leveren met het Alsecco-Creativ-Color-Systeem voor siliconenharsverf
- Geeft een mineraal, mat oppervlak
- Poedert niet, bestand tegen UV-licht
- Met carbonvezels versterkt
- Spanningsarm
- Fijne scheurtjes in de pleisterlaag (haar- / krimpscheurtjes) worden afgedicht
- Verhoogt de weerstand tegen dooi-/vorstcycli met dooizout volgens DIN EN 13687-1

Technische gegevens

Type bindmiddel	Siliconenharsemulsie Nanohybride-additieven
Kleurstabiliteit volgens BFS nr. 26	Klasse A Pigmentgroep 1 (bij alle met een * gekenmerkte kleuren van het Alsecco-Creativ-Color-Systeem 2.0) Pigmentgroep 2 en 3 (bij alle niet gekenmerkte kleuren)
Soortelijke massa	Ca. 1,5 g/cm ³
Waterdoorlatend	W: ca. 0,03 – 0,05 kg/(m ² h ^{1/2}) volgens DIN EN 1062 Klasse W ₃ (laag) volgens DIN EN 1062
Diffusieëquivalent luchtdikte	s _d : ca. 0,01 m volgens DIN EN ISO 7783 Klasse V ₁ (hoog) volgens DIN EN 1062



Verwerkingsgegevens

Voorbehandeling ondergrond	<p>De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.</p> <p>Sterk zuigende minerale ondergronden voorstrijken met Alsicolorgrund W of Hydro-Tiefgrund. Moet een ondergrond verstevigt worden dan voorstrijken met Hydro-Tiefgrund.</p> <p>Ondergrond als volgt voorbehandelen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ondergrond</th> <th>Behandeling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minerale- en dispersie-sierpleister (oud en verweerd)</td> <td>Na reinigen voorstrijken met Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Minerale- en dispersie-sierpleister (nieuw)</td> <td>Geen specifieke voorbehandeling</td> </tr> <tr> <td>Mineraal pleisterwerk (verweerd)</td> <td>Na reinigen voorstrijken met Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Poederende, goed hechtende oude verflagen</td> <td>Na reinigen voorstrijken met Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Niet goed hechtende verflagen</td> <td>Verflagen geheel verwijderen</td> </tr> </tbody> </table>	Ondergrond	Behandeling	Minerale- en dispersie-sierpleister (oud en verweerd)	Na reinigen voorstrijken met Hydro-Tiefgrund	Minerale- en dispersie-sierpleister (nieuw)	Geen specifieke voorbehandeling	Mineraal pleisterwerk (verweerd)	Na reinigen voorstrijken met Hydro-Tiefgrund	Poederende, goed hechtende oude verflagen	Na reinigen voorstrijken met Hydro-Tiefgrund	Niet goed hechtende verflagen	Verflagen geheel verwijderen
Ondergrond	Behandeling												
Minerale- en dispersie-sierpleister (oud en verweerd)	Na reinigen voorstrijken met Hydro-Tiefgrund												
Minerale- en dispersie-sierpleister (nieuw)	Geen specifieke voorbehandeling												
Mineraal pleisterwerk (verweerd)	Na reinigen voorstrijken met Hydro-Tiefgrund												
Poederende, goed hechtende oude verflagen	Na reinigen voorstrijken met Hydro-Tiefgrund												
Niet goed hechtende verflagen	Verflagen geheel verwijderen												
Verwerking	<p>Alsicolor Carbon in minimaal twee lagen aanbrengen met kwast of verfroller.</p> <p>1^e laag met max. 10 % water verdund.</p> <p>2^e laag met max. 3 % water verdund.</p>												
Verbruik	<p>Ca. 200 – 250 ml/m² per laag</p> <p>Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.</p>												
Verwerkingsomstandigheden	<p>Tijdens de verwerking en droogfase mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C.</p> <p>Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind of op een warm oppervlak.</p>												
Droogtijd	<p>Ca. 12 uur.</p> <p>De droogtijd is afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.</p> <p>Bij gunstige omstandigheden is de droogtijd korter, bij ongunstige omstandigheden langer.</p>												
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.												

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Ingesloten, originele verpakking minimaal 1 jaar houdbaar.

Te leveren in

Kleur	Wit en kleur.
Verpakking	Emmer van ca. 15 liter

Aanvullende gegevens**Let op!**

Dit product is op een hoog kwaliteitsniveau samengesteld. Des ondanks kan bij de aanwezigheid van micro-organisme toch een aanslag ontstaan. Vraag in twijfelgevallen vooraf om advies bij Alsecco Nederland.

Veiligheidsvoorschriften	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Bevat 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Giscode	M-SF01 Siliconenharsverf, met water te verdunnen
Afval	Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving
EU-grenswaarde VOS	Dit product (cat. A/h) bevat volgens de richtlijn 2004/42/EG < 20 g/l VOS.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

ALSECCO NEDERLAND

Koperslager 2
NL-3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 (0)33-2475000
Fax. +31 (0)33-2451833
www.alsecco.nl
info@alsecco.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

