

Fugendichtband

Geëxpandeerd afdichtingsband voor het afdichten van aansluitvoegen.

Toepassing

Voorgecomprimeerde afdichtingband voor het afdichten van aansluitvoegen in Alsecco gevelsystemen, bijvoorbeeld bij vensterbanken, daken, kozijnen etc.

- Voegendichtband 2D - niet geschikt voor dilatatievoegen.
- Voegendichtband 600 - niet geschikt voor dilatatievoegen.

Producteigenschappen

- Slagregendicht
- Goed bestand tegen weersinvloeden
- Dampdoorlaatbaar
- Winddicht
- 2D: flexibel, opnieuw te comprimeren
- 2D: meer zekerheid bij grote voegtoleranties door afdichting in twee lagen

Technische gegevens

Materiaal	Polyurethaan- schuimrubber
Materiaalklasse	B1 conform DIN 4102
Slagregendichtheid conform DIN 18 542	600 Pa slagregendicht bij maximaal toegestane voegbreedte
Voegdoorlatendheid conform DIN 18 542	$a < 0,1 \text{ m}^3 / [\text{h m (daPa)}^n]$
Dampdiffusieweerstand	$\mu \leq 100$

Verwerking	Vorbereidende werkzaamheden	Om het formaat (type) band te bepalen, moet worden gekeken naar de breedte en de diepte van de voeg.															
	Ondergrond voorbehandeling	De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij te zijn van olie en vet.															
	Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbrengen kan vóór, of tijdens (2D ook na) het verlijmen van de isolatieplaten. - Voor het op lengte maken van de band per opgemeten meter 1 cm extra nemen. - De afdichtingsband met de vereiste lengte op de schone ondergrond plakken en de isolatieplaten stotend aanbrengen. - De uiteinden van de band bevestigen met een stompe kant. - Met terugsteltijden hoeft geen rekening te worden gehouden. - Het type afdichtband moet zijn afgestemd op de maximale voegbreedte <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Voegbreedte min.</th> <th>Voegbreedte max.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 D type 13/2-6</td> <td>2</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2 D type 13/3-9</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>600 type 15/5-10</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>600 type 20/8-15</td> <td>8</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - In ingebouwde toestand mag de maximale voegbreedte niet worden overschreden. 	Type	Voegbreedte min.	Voegbreedte max.	2 D type 13/2-6	2	6	2 D type 13/3-9	3	9	600 type 15/5-10	5	10	600 type 20/8-15	8	15
	Type	Voegbreedte min.	Voegbreedte max.														
2 D type 13/2-6	2	6															
2 D type 13/3-9	3	9															
600 type 15/5-10	5	10															
600 type 20/8-15	8	15															
Temperatuur tijdens verwerking	Er zijn geen temperaturen voorschriften, er gelden geen minimumtemperaturen.																
Te leveren in	Verpakkingseenheid	2 D - type 13/2-6 6 rollen van 18 m per doos 2 D - type 13/3-9 6 rollen van 12 m per doos 600 - type 15/5-10 20 rollen van 5,60 m per doos 600 - type 20/8-15 15 rollen van 3,30 m per doos															
	Kleur	Antraciet															
Aanvullende gegevens	Transport	Niet van toepassing.															
	Opslag	Koel, vorstvrij bewaard min. 1 jaar houdbaar, bij temperaturen van 1 °C tot 20 °C.															

DAW Coatings Nederland B.V.

Koperslager 2-4
 NL-3861 SJ NIJKERK
 Tel. +31 (0)33 - 247 50 00
 Fax +31 (0)33 - 245 18 33
 www.caparol.nl
 info@caparol.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.