

Klebspachtel AF

Verlijming en voegmateriaal voor steenstrips.

Toepassing	Verlijmen en afdichten van voegen van Meldorfer steenstrips.	
Producteigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ hoge kleefkracht■ zeer elastisch■ weerbestendig■ waterafstotend■ waterdampdoorlatend	
Technische gegevens	Type bindmiddel	Acrylaat-copolymeer
	Dichtheid	ca. 1,7 g/cm ³
	diffusie-equivalente luchtlaagdikte	sd: ca. 0,45 m conform DIN EN ISO 7783 (Meldorfer steenstrips in Klebspachtel AF - ca. 7 mm)
Verwerking	Vorbereidende werkzaamheden	<ul style="list-style-type: none">- Het te beplakken oppervlak gelijkmatig met doorlopende hoogtemarkeringen (slagsnoer) verdelen, om de werkschappen af te bakenen.- Bij normaal formaat (NF) heeft een werkschap een hoogte van ca. 33 cm. (4 lagen steenstrips á 71 mm en 4 lintvoegen á 12 mm).- Bij smal formaat (DF) heeft een werkschap een hoogte van ca. 32 cm. (5 lagen steenstrips á 52 mm en 5 lintvoegen á 12 mm).- Bij het afzetten van de slaglijnen rekening houden met kozijnen, deuren, rollagen e.d.
	Ondergrond voorbehandeling	De ondergrond moet egaal zijn, een gesloten oppervlak hebben en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Verwerking	Mengen materiaal	Mengen met een langzaam draaiend roerwerk tot een homogene massa met een gelijkmatige kleur is ontstaan. Eventueel een kleine hoeveelheid water toevoegen voor de juiste verwerking consistentie.
	Verwerking	<ul style="list-style-type: none">- Klebspachtel AF op de uitgeharde wapeningslaag en tussen de aangebrachte hoogte markeringen aanbrengen door middel van een stalen spaan. Vervolgens de aangebrachte massa verdelen door middel van een getande spaan (tandgrootte 4 x 6 mm) in verticale- of horizontale richting.- Niet meer lijm aanbrengen voor het verwerken van de steenstrips, voordat aan het oppervlak een drogingshuid ontstaat.- De Alsecco steenstrips met een schuivende beweging volledig in de verse lijm drukken zodanig dat er geen holle ruimten onder de steenstrips meer zijn. De Alsecco steenstrips steeds van boven naar beneden aanbrengen, te beginnen met de hoekstrips.- De verse lijm in de voegen gladstrijken door middel van een 10 mm brede penseel zodanig dat de aansluiting steenstrips-lijmlaag, in de voeg, volledig gesloten zijn.- Aansluitend het gevoegde oppervlak voorzichtig afborstelen met een zachte borstel of veger om de losse lijmresten te verwijderen.
	Verbruik	ca. 3,5 kg/m ² Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
	Temperatuur tijdens verwerking	Tijdens het verwerken en drogen moet de temperatuur van het materiaal, de ondergrond en de omgeving tussen de 5 °C en de 30 °C liggen. Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.
	Droogtijd	Ca. 24 – 72 uur afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
	Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen. In gedroogde toestand met tegel- en baksteenreiniger.

Te leveren in	Verpakking	Kunststof emmer met ca. 25 kg netto.
	Kleur	Donkergrijs Lichtgrijs Wit
Aanvullende gegevens	Transport	Niet van toepassing.
	Opslag	Droog, tegen vocht beschermen, koel en in de originele gesloten verpakking min. 12 maanden houdbaar.
	Veiligheidsinformatieblad	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen opslaan. Bij aanraking met de ogen of huid direct met overvloedig water spoelen. Bij inslikken direct arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen, om darmstoring te voorkomen. Voorkom lozing in het milieu.

DAW Coatings Nederland B.V.

Koperslager 2-4
NL-3861 SJ NIJKERK
Tel. +31 (0)33 - 247 50 00
Fax +31 (0)33 - 245 18 33
www.caparol.nl
info@caparol.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.