

Alsicolor Finish - ice

Buitenmuurverf voor minerale dispersieve ondergronden - winterproduct

Toepassing	Buitenmuurverf voor het egaliseren van de kleur op bont opgedroogde minerale structuurpleister, sneldrogend voor toepassing onder winterse omstandigheden.	
Producteigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwerkbaar bij temperaturen van + 1 tot + 15 °C ■ Sneldrogend bij voldoende luchtstroom met een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 95% ■ Weerbestendig ■ Zeer goed waterdampdoorlatend ■ Waterafstotend ■ Uitstekende dekking ■ Mat ■ In vele kleuren te leveren af fabriek ■ Bevat geen glycol of alcohol 	
Technische gegevens	Type bindmiddel	Acrylharsdispersie
	Classificering cf. BFS 26	<p>Kleurgroep 1 bij alle met een * gekenmerkte kleuren uit het Alsecco Creativ-Color- systeem 2.0</p> <p>Kleurgroep 2 - 3 bij alle niet met een * gekenmerkte kleuren uit het Alsecco Creativ-Color- systeem 2.0, Classificering op aanvraag</p>
	Diffusie-equivalent Luchtlaag	s_d : ca. 0,1 m conform DIN EN ISO 7783 Klasse V ₁ (hoog) conform DIN EN 1062
	Waterdoorlaatbaarheid	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{1/2})$ conform DIN EN 1062 Klasse W ₃ (laag) conform DIN EN 1062
	Dekking	ca. 90%

Verwerkingsgegevens	Ondergrondvoorbehandeling	<p>De ondergrond moet droog en schoon zijn en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen.</p> <p>Voorkomende ondergronden als volgt behandelen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ondergrond</th> <th>Voorbehandeling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minerale- en dispersiepleister, oud en verweerd</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Minerale- en dispersiepleister, nieuw</td> <td>Geen specifieke voorbehandeling</td> </tr> <tr> <td>Mineraal pleisterwerk, verweerd</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Poederende, oude verflagen,</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Afbladderende, niet hechtende oude verflagen</td> <td>Geheel verwijderen</td> </tr> </tbody> </table>	Ondergrond	Voorbehandeling	Minerale- en dispersiepleister, oud en verweerd	Hydro-Tiefgrund	Minerale- en dispersiepleister, nieuw	Geen specifieke voorbehandeling	Mineraal pleisterwerk, verweerd	Hydro-Tiefgrund	Poederende, oude verflagen,	Hydro-Tiefgrund	Afbladderende, niet hechtende oude verflagen	Geheel verwijderen
	Ondergrond	Voorbehandeling												
	Minerale- en dispersiepleister, oud en verweerd	Hydro-Tiefgrund												
	Minerale- en dispersiepleister, nieuw	Geen specifieke voorbehandeling												
	Mineraal pleisterwerk, verweerd	Hydro-Tiefgrund												
	Poederende, oude verflagen,	Hydro-Tiefgrund												
	Afbladderende, niet hechtende oude verflagen	Geheel verwijderen												
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> - Eén laag door strijken, met rollers of de spuit aanbrengen en glad afwerken. - Zonder opzet nat op nat aanbrengen. - Wanneer tussen de kleur van de ondergrond en de Alsicolor Finish een verschil in helderheidsgraad te constateren is van meer dan 10%, moet een tweede laag worden aangebracht. - Het is mogelijk aan één en hetzelfde object te werken met zowel winterproducten als de standaardproducten, bijwerken van één en hetzelfde vlak kan niet. 													
Verbruik	ca. 180 - 230 ml/m ² , al naargelang de situatie Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.													
Wachttijd	<p>Wachttijd tot het aanbrengen van een eventueel noodzakelijke volgende laag ongeveer 24-48 uur, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.</p> <p>Bij ongunstige weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij een hoge luchtvochtigheid, kan de wachttijd ook langer zijn.</p> <p>De benodigde droogtijd is sterk afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid, de luchtstroom en de hoeveelheid zonlicht.</p> <p>Onder gunstige omstandigheden kan de droogtijd korter zijn, en onder ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld bij een hoge luchtvochtigheid, kan het uitlopen tot meerdere dagen.</p>													
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen													
Machinale verwerking	Bij machinale verwerking verzoeken wij u te vragen om speciale informatie.													

Te leveren in	Verpakking	Emmer van ca. 15 liter
	Kleur	Wit en kleur
Aanvullende gegevens	Transport	Niet van toepassing
	Opslag	Koel, maar vorstvrij bewaren. In originele gesloten verpakking ca. 3 maanden houdbaar.
	EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde voor het VOS-gehalte van dit product is (cat. A/h): 40 g/l (2010). Dit Product bevat max. 40 g/l VOS.
	Veiligheidsinformatieblad	<p>R 52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.</p> <p>S 2: Buiten het bereik van kinderen bewaren.</p> <p>S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.</p> <p>S 28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.</p> <p>S 29: Resten niet door de gootsteen spoelen.</p> <p>Het EG-veiligheidsspecificatieblad stellen wij u op aanvraag graag ter beschikking.</p>

Dit product is samengesteld op een hoog kwaliteitsniveau. Desondanks is vanwege het hoge biogene potentieel aantasting door micro-organismen niet volledig uit te sluiten. Vraagt u daarom eerst vakkundig advies.

DAW Coatings Nederland B.V.

Koperslager 2-4
 NL-3861 SJ NIJKERK
 Tel. +31 (0)33 - 247 50 00
 Fax +31 (0)33 - 245 18 33
 www.caparol.nl
 info@caparol.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.