

Siliconharzputz T - ice

Snel drogende sierpleister op basis van siliconenhars met kratzputz-structuur – Winterkwaliteit

Toepassing	Voor pleistersystemen op minerale muren en plafonds buiten Te gebruiken bij Alsecco gevel(isolatie)systemen, sneldrogend voor toepassing onder winterse weersomstandigheden.
-------------------	---

Producteigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bevat geen oplosmiddel, glycol of alcohol ■ Verwerkbaar bij temperaturen van 1 °C tot 15 °C ■ Snelhardend bij voldoende luchtstroom met een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 95 % ■ Ongevoelig voor aangroei van microorganismen ■ Waterafstotend conform DIN V 18550 ■ Goed bestand tegen weersinvloeden ■ Waterdampdoorlatend ■ Een kleuregaliserende verflaag is veelal niet noodzakelijk ■ Mechanisch zwaar belastbaar ■ Verschillende structuurmogelijkheden door verschil in korrelgrootte ■ Elastisch ■ Eenvoudig te verwerken ■ In vele kleuren te leveren ■ Slagregendicht
-----------------------------	---

Technische gegevens	Type bindmiddel	Siliconenharsemulsie Acrylaatdispersie
	Soortelijke massa	ca. 1,8 g/cm ³
	Diffusie-equivalent (3 mm laagdikte)	s _d : ca. 0,4 m conform DIN EN ISO 7783 Klasse V ₂ conform DIN EN 1062
	Waterdoorlaatbaarheid	w ca 0,14 kg/(m ² h ^{1/2}) conform DIN EN 1062 Klasse W ₂ conform DIN EN 1062

De aangegeven waarden zijn gemiddelden, door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen per charge geringe afwijkingen voorkomen.



Verwerkingsgegevens	Vorbereidende werkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> - Waterslagen e.d. afdekken. - Neggekanten van ramen vooraf pleisteren
	Ondergrond voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> - De ondergrond moet draagkrachtig, egaal, droog en schoon zijn en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen. - Voor een gemakkelijke verwerking van de sierpleister adviseren wij de ondergrond altijd voor te strijken met Haftgrund Sc. - Cement en kalk-cementpleister met een zanderig oppervlak voorstrijken met Alsicolorgrund W.
	Mengen materiaal	<p>Het materiaal is klaar voor gebruik. Vóór verwerking eerst goed door roeren. Indien nodig met max. 0,2 liter water op de juiste dikte te brengen.</p>
	Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> - De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan op korrel dikte aanbrengen en met een kunststof plekspaan in een gelijkmatig draaiende beweging structureren. - Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. - Het is mogelijk aan één en hetzelfde object te werken met zowel winterproducten als de standaardproducten, bijwerken kan niet. - Bij een reflectiewaarde lager dan 20 moet de pleister na voldoende doordrogen worden overgeschilderd met minimaal twee lagen Alsicolor Carbon ice of Alsicolor Sc ice.
	Verbruik	<p>Korrelgrootte 1,5 mm ca. 2,4 kg/m² Korrelgrootte 2,0 mm ca. 3,1 kg/m² Korrelgrootte 3,0 mm ca. 4,0 kg/m²</p> <p>Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.</p>
	Wachttijd	<p>Afhankelijk van de weersomstandigheden kan na circa 1-2 dagen verder gewerkt worden.</p> <p>Bij ongunstige weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij een hoge luchtvochtigheid, kan de wachttijd ook langer zijn.</p> <p>De benodigde droogtijd is sterk afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid, de luchtstroom en de hoeveelheid zonlicht.</p> <p>Onder gunstige omstandigheden kan de droogtijd korter zijn, en onder ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld bij een hoge luchtvochtigheid, kan het uitlopen tot meerdere dagen.</p>
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen	
Machinale verwerking	Informeel bij DAW Coatings Nederland naar de mogelijkheden van machinale verwerking	

Te leveren in	Verpakking	Emmer van ca. 25 kg netto
	Kleur	Wit en kleur Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande vlakken altijd materiaal van hetzelfde chargennummer gebruiken.
Aanvullende gegevens	Transport	Niet van toepassing
	Opslag	Koel, maar vorstvrij bewaren. In originele gesloten verpakking ca. 3 maanden houdbaar.
	Veiligheidsinformatieblad	<p>R 52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.</p> <p>S 2: Buiten het bereik van kinderen bewaren.</p> <p>S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.</p> <p>S 28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.</p> <p>S 29: Resten niet door de gootsteen spoelen.</p> <p>Het EG-veiligheidsspecificatieblad stellen wij u op aanvraag graag ter beschikking.</p>

Het product biedt een hoge bescherming tegen aantasting door micro-organismen, al valt niet te garanderen dat op de lange termijn in het geheel geen aantasting zal plaatsvinden.

DAW Coatings Nederland B.V.

Koperslager 2-4
 NL-3861 SJ NIJKERK
 Tel. +31 (0)33 - 247 50 00
 Fax +31 (0)33 - 245 18 33
 www.caparol.nl
 info@caparol.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.