

# Alsilite Sc Carbon T

Lichtgewicht sierpleister met kratzputz-structuur op basis van siliconenhars, met carbonvezels versterkt



## Toepassing

Pasteuze sierpleister op minerale en organische ondergronden buiten. Toe te passen als afwerking op Alsecco-gevelisolatiesystemen, in het bijzonder op het Alprotect Carbonsysteem.

## Producteigenschappen

- Met carbonvezels versterkt
- Laag materiaalverbruik
- Licht en eenvoudig te verwerken
- Mechanisch hoog te belasten
- Hoge kleurstabiliteit
- Vrijwel ongevoelig micro-organisme
- Waterafstotend
- Waterdampdoorlatend
- Kleuren met een reflectiewaarde  $\geq 20$  zonder verflaag mogelijk

## Technische gegevens

De aangegeven waarden zijn een gemiddelde en kunnen door gebruik van natuurlijke grondstoffen per charge een geringe afwijking vertonen.

Type bindmiddel	Siliconenharsemulsie Acrylaatharsdispersie
Soortelijke gewicht	Ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Waterdoorlatend	W; ca. 0,06 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ) volgens DIN EN 1062 Klasse W <sub>3</sub> (laag) volgens DIN EN 1062
Diffusieweerstandequivalent luchtlaag	s <sub>d</sub> : ca. 0,1 m tot ca. 0,14 m volgens DIN EN ISO 7783 KlasseV <sub>3</sub> (laag) volgens DIN EN 1062

## Verwerkingsgegevens

Vorbereidende werkzaamheden	Vensterbanken, waterslagen, etc. afplakken. Neggeranten vooraf pleisteren.
Voorbehandeling ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. In voorkomende gevallen kan de draagkracht van de ondergrond verbeterd worden door voor te strijken met een geschikt voorstrijkmiddel. Niet op een vochtige ondergrond toepassen.

	<p>Wij adviseren ter verbetering van de verwerking van de sierpleister de ondergrond voor te strijken met Haftgrund Sc.</p>
Aanmaken materiaal	<p>Product is klaar voor gebruik.</p> <p>Indien nodig met max. 2 % water op de juiste dikte te brengen.</p>
Verwerking	<p>Sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan op korreldikte aanbrengen.</p> <p>Direct daarna met een kunststoffen plekspaan de sierpleister in een gelijkmatig draaiende beweging structureren.</p> <p>Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.</p> <p>Alsilite Sc Carbon T moet bij een reflectiewaarde lager dan 20 na een goede doordroging in twee lagen worden afgewerkt met Alsicolor Carbon.</p>
Verbruik	<p>Korrelgrootte 1,0 mm: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Korrelgrootte 2,0 mm: ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Korrelgrootte 3,0 mm: ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.</p>
Verwerkingsomstandigheden	<p>Tijdens de verwerking en droogfase mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C.</p> <p>Niet verwerken in het volle zonlicht.</p> <p>Bij sterke wind rekening houden met een snellere droging.</p> <p>Voor verwerking bij lage temperaturen is een speciale "winterkwaliteit" te leveren.</p>
Droogtijd	<p>Afhankelijk van de weersomstandigheden kan na ca. 1 tot 2 dagen verder gewerkt worden.</p> <p>De droogtijd is afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.</p> <p>Bij gunstige omstandigheden is de droogtijd korter, bij ongunstige omstandigheden langer.</p>
Reinigen gereedschap	<p>Direct na gebruik met water reinigen.</p>
Machinale verwerking	<p>Informeer bij Alsecco Nederland naar de mogelijkheden van machinale verwerking</p>

## Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Ingesloten, originele verpakking minimaal 1 jaar houdbaar.

## Te leveren in

Kleur	<p>Wit en kleur.</p> <p>Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. O</p> <p>Op doorgaande vlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken.</p>
Verpakking	<p>Emmer van ca. 18 kg netto</p>

**Aanvullende gegevens****Let op!**

Dit product is op een hoog kwaliteitsniveau samengesteld. Des ondanks kan bij de aanwezigheid van micro-organisme toch een aanslag ontstaan. Vraag in twijfelgevallen vooraf om advies bij Alsecco Nederland.

Veiligheidsvoorschriften	<b>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</b> Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Giscode	M-SF01 Siliconenharsverf, met water te verdunnen
Afval	Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving
EU-grenswaarde VOS	Dit product bevat volgens de richtlijn 2004/42/EG < 1 g/l = < 0 % VOS.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

**ALSECCO NEDERLAND**

Koperslager 2  
NL-3861 SJ Nijkerk  
Tel. +31 (0)33-2475000  
Fax. +31 (0)33-2451833  
[www.alsecco.nl](http://www.alsecco.nl)  
[info@alsecco.nl](mailto:info@alsecco.nl)

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

**Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

