

# Klebespachtel AF

Lijm en voegmateriaal voor steenstrips



## Toepassing

Organische lijm- en voegmortel voor het verlijmen en voegen van steenstrips.

Als toepassing met steenstrips is de afwerking conform DIN EN 15824.

## Producteigenschappen

- Hoge plakkracht
- Zeer elastisch
- Waterafstotend
- Waterdampdoorlatend
- A2-s1, d0 (onbrandbaar) volgens DIN EN 13501 in combinatie met steenstrips

## Technische gegevens

Type bindmiddel	Copolymerisaat van vinyl / ethyleen / methacrylzuuresther
Soortelijk gewicht	ca. 1,74 g/cm <sup>3</sup>
Waterdoorlatend	w: < 0,04 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ) volgens DIN EN 1062
Diffusie-equivalent luchtlaagdikte	s <sub>d</sub> : ca. 0,33 m volgens DIN EN ISO 7783
Brandgedrag	A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1

## Verwerkingsgegevens

Vorbereidende werkzaamheden	<p>Het te beplakken oppervlak gelijkmatig met doorlopende hoogtemarkeringen (slaglijnen) verdelen, om de arbeidsstappen af te bakenen.</p> <p>Bij normaal formaat (NF) heeft een arbeidsstap een hoogte van ca. 33 cm. (4 lagen steenstrips á 71 mm en 4 lintvoegen á 12 mm).</p> <p>Bij smal formaat (DF) heeft een arbeidsstap een hoogte van ca. 32 cm. (5 lagen steenstrips á 52 mm en 5 lintvoegen á 12 mm).</p> <p>Bij het afzetten van de slaglijnen rekening houden met kozijnen, deuren, rollagen e.d.</p>
Voorbehandeling ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Aanmaken materiaal	<p>Product is klaar voor gebruik.</p> <p>Met een langzaam draaiend roerwerk mengen tot een homogene massa, zo nodig een weinig water toevoegen.</p>
Verwerking	<p>Klebespachtel AF op de uitgeharde wapeningslaag en tussen de aangebrachte hoogte markeringen aanbrengen door middel van een stalen spaan.</p> <p>Vervolgens de aangebrachte massa verdelen door middel van een getande spaan (tandgrootte 4 x 6 mm) in horizontale richting.</p> <p>Niet meer lijm aanbrengen voor het verwerken van de steenstrips, voordat aan het oppervlak een drogingshuid ontstaat.</p>

De Alsecco steenstrips met een schuivende beweging volledig in de verse lijm drukken zodanig dat er geen holle ruimten onder de steenstrips meer zijn.

De Alsecco steenstrips steeds van boven naar beneden aanbrengen, te beginnen met de hoekstrips.

De verse lijm in de voegen gladstrijken door middel van een 10 mm brede penseel zodanig dat de aansluiting steenstrips-lijmlaag, in de voeg, volledig gesloten zijn.

Aansluitend het gevoegde oppervlak voorzichtig afborstelen met een zachte borstel of veger om de losse lijmresten te verwijderen.

Verbruik	Ca. 2,5 – 3,0 kg/m <sup>2</sup> Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens de verwerking en droogfase mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C. Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.
Droogtijd	Ca. 24 – 72 uur afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.

### Opslag

Droog, koel en tegen vorst beschermen. In gesloten, originele verpakking minimaal 1 jaar houdbaar.

### Te leveren in

Kleur	Donkergrijs, lichtgrijs en zandwit (Anthrazit, zementgrau, sandweiß)
Verpakking	Emmer van ca. 25 kg netto

### Aanvullende gegevens

Veiligheidsvoorschriften	<b>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</b> Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Giscode	D2, oplosmiddelarme dispersielijm, bevat geen aromaten
Afval	Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving
EU-grenswaarde VOS	Dit product bevat volgens de richtlijn 2004/42/EG < 20 g/l = < 2 % VOS.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

**ALSECCO NEDERLAND**  
Koperslager 2  
NL-3861 SJ Nijkerk  
Tel. +31 (0)33-2475000  
Fax. +31 (0)33-2451833  
[www.alsecco.nl](http://www.alsecco.nl)  
[info@alsecco.nl](mailto:info@alsecco.nl)

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

**Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

