

Mineralwolle-Dämmplatte

HD-M



Isolatieplaten van minerale vezels voor Alsecco -
gevelisolatiesystemen

Toepassing

Isolatieplaat met groef voor bevestiging met behulp van profielen.

Producteigenschappen

- Toepassing volgens DIN 4108-10: WAP-zg
- Toegelaten volgens GefStoffV, ChemVerbotsV en EU-richtlijn 97/69 (Anm. Q)
- Kwaliteitscontrole volgens DIN EN 13162
- Onbrandbaar
- Hoge trekvastheid
- Isolatieplaat volgens DIN EN 13162 - T5 - DS(T70,-) - CS(10)40 – TR5 - WL(P)-MU1

Technische gegevens

Brandklasse	A1 volgens DIN EN 1350
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ	Meetwaarde volgens DIN 4108-4: 040 W/(mK)
Afmeting	800 x 625 mm
Dikte	40 – 200 mm
Smeltpunt	≥ 1000 °C
Treksterkte loodrecht op plaatoppervlakte (volgens DIN EN 13162)	≥ 15 kPa
Waterdampdiffusieweerstand μ	Ca. 1 volgens DIN EN 12086

Verwerkingsgegevens

Verwerking	<p>Mechanische bevestiging door middel van profielen HD-M</p> <p>Bij een systeemgewicht tot 30 kg/m² moet 20 % van het oppervlak verlijmd worden, bij een systeemgewicht van >30 kg/m² moet dit 40 % zijn.</p> <p>De isolatieplaten met steunprofiel op de ondergrond bevestigen.</p> <p>De verbindingsprofielen verticaal in de plaatgleuf schuiven om zo een sterke verbinding tussen de platen onderling zeker te stellen.</p> <p>De isolatieplaten goed aandrukken.</p> <p>De minerale wol isolatieplaat conform de voorschriften altijd extra mechanisch verankeren door middel van pluggen.</p>
Let op!	<p>De minerale isolatieplaat is niet geschikt voor het gebruik van een schroefplug en montage elementen zoals DoRondo-PE Montagerondelle en ZyRillos Montagecylinder, die uitsluitend in de isolatieplaat gelijmd worden.</p> <p>Het bevestigingen van buitenlampen, zonwering etc. mag uitsluitend met montage elementen worden uitgevoerd die dezelfde dikte hebben als de isolatieplaat.</p> <p>Isolatieplaten die nog niet zijn afgewerkt moeten tegen vocht beschermd worden. Beschadigde platen mogen niet verwerkt worden.</p>

Opslag

Droog, tegen vocht beschermen.

Te leveren in

Verpakking Raadpleeg het leveringsprogramma

Aanvullende gegevens

Veiligheidsvoorschriften	<p>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</p> <p>Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad.</p>
Transport	<p>Het product is geen gevarengoed.</p>
Afval	<p>Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.</p>
EU-grenswaarde VOS	<p>n.v.t.</p>
Technisch advies	<p>Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.</p>

ALSECCO NEDERLAND
Koperslager 2
NL-3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 (0)33-2475000
Fax. +31 (0)33-2451833
www.alsecco.nl
info@alsecco.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.



THEMISCHE GEVELISOLATIE