

Alsilite Sc Nova

Pasteuze lichtgewicht sierpleister met Kratzputz-structuur op basis van nanohybriden

Toepassing	Sierpleister in het onbrandbare Alprotect Nova, het ETIC-systeem van Alsecco.	
Producteigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gering materiaalverbruik ■ Ongevoelig voor aangroei van microorganismen ■ Goed bestand tegen weersinvloeden ■ Bijzonder goed waterdampdoorlatend ■ Verschillende structuurmogelijkheden door verschil in korrelgrootte ■ Zeer licht te verwerken ■ In zeer veel kleuren te leveren ■ Slagregendicht 	
Technische gegevens	Type bindmiddel	Silicaat-organo-hybride-dispersie
	Soortelijke massa	ca. 1,3 g/cm ³
	Diffusie-equivalent Luchtdlaag	s _d : ca. 0,07 m conform DIN EN ISO 7783 Klasse V ₁ (hoog) conform DIN EN 1062
	Waterdoorlaatbaarheid	w ca 0,07 kg/(m ² h ^{1/2}) conform DIN EN 1062 Klasse W ₃ (laag) conform DIN EN 1062
	De aangegeven waarden zijn gemiddelden, door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen per charge geringe afwijkingen voorkomen.	
Verwerkingsgegevens	Vorbereidende werkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> - Waterslagen e.d. afdekken. - Neggekanten van ramen vooraf pleisteren
	Ondergrond voorbehandeling	- De ondergrond moet draagkrachtig, egaal, droog en schoon zijn en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen.
	Mengen materiaal	Het materiaal is klaar voor gebruik. Indien nodig met max. 2% water op de juiste dikte te brengen.

Verwerkingsgegevens	Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> - De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan op korreldikte aanbrengen en met een kunststof plekspaan in een gelijkmatig draaiende beweging structureren. - Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. - Bij een reflectiewaarde lager dan 20 moet Alsilite Sc Nova na voldoende doordrogen met minimaal twee lagen Alsicolor Carbon overgeschilderd worden.
	Verbruik	<p>Korrelgrootte 2,0 mm ca. 2,4 kg/m² Korrelgrootte 3,0 mm ca. 2,9 kg/m²</p> <p>Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.</p>
	Temperatuur tijdens verwerking	<p>Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager zijn dan 8 °C.</p> <p>Niet verwerken in het volle zonlicht. Bij sterke wind erop rekenen dat het sneller droogt.</p>
	Droogtijd	<p>ca. 1 - 2 dagen De droogtijd is afhankelijk van temperatuur, laagdikte en relatieve vochtigheid</p>
	Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen
Machinale verwerking	Informeel bij DAW Coatings Nederland naar de mogelijkheden van machinale verwerking	
Te leveren in	Verpakking	Emmer van ca. 18 kg netto
	Kleur	<p>Wit en kleur</p> <p>Door het gebruik van natuursteekorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande vlakken alleen materiaal van hetzelfde chargennummer gebruiken.</p>

Aanvullende gegevens	Transport	Niet van toepassing
	Opslag	Koel, maar vorstvrij bewaren. In originele gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar.
	Veiligheidsinformatieblad	<p>R 52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.</p> <p>S 2: Buiten het bereik van kinderen bewaren.</p> <p>S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.</p> <p>S 28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.</p> <p>S 29: Resten niet door de gootsteen spoelen.</p> <p>Het EG-veiligheidsspecificatieblad stellen wij u op aanvraag graag ter beschikking.</p>

Het product biedt een hoge bescherming tegen aantasting door micro-organismen, al valt niet te garanderen dat op de lange termijn in het geheel geen aantasting zal plaatsvinden.

DAW Coatings Nederland B.V.

Koperslager 2-4
NL-3861 SJ NIJKERK
Tel. +31 (0)33 - 247 50 00
Fax +31 (0)33 - 245 18 33
www.caparol.nl
info@caparol.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.