

Flachverblender

Steenstrips als imitatie van bakstenen metselwerk voor Alsecco-gevelsystemen

Toepassing

Steenstrips als decoratieve afwerking voor Alsecco gevelsystemen.

Producteigenschappen

- Bestand tegen weersinvloeden
- Vanwege de geringe dikte (4-6 mm) uitermate geschikt voor toepassing op gevelisolatiesystemen
- Handgemaakt met hoogwaardige grondstoffen

Technische gegevens

Diffusieëquivalent luchtdoorgang

s_d : ca. 0,45 m volgens DIN EN ISO 7783
(steenstrip in Klebespachtel AF - ca. 7 mm)

Verwerkingsgegevens

Vorbereidende werkzaamheden

De te behandelen vlakken in gelijke stukken verdelen met doorlopende hoogtelijnen (richtlijn).

Bij een normaal formaat (NF) is elk stuk ca. 33 cm hoog
(4 imitatie-bakstenen van elk 71 mm en 4 lintvoegen van elk 12 mm hoog).

Bij een dun formaat (DF) is elk stuk ca. 32 cm hoog
(5 imitatie-bakstenen van elk 52 mm en 5 lintvoegen van elk 12 mm hoog).

Bij de maatvoering rekening houden met ramen, deuren, rollagen etc.

Voorbehandeling ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Verwerking

Enkele kleuren uit het steenstrip programma bestaan uit verschillende kleur-nuances. Om een goede en juiste kleurcombinatie te verkrijgen de kleuren onderling mengen en niet laagsgewijs uit de doos verwerken. Dit om kleur-concentraties te voorkomen.

Klebespachtel AF op de aangebrachte, uitgeharde wapeningslaag in strepen met een spaan aanbrengen binnen de eerder gemaakte hoogtemarkeringen en met een getande spaan (vertanding 4 x 6 mm) horizontaal doorkammen.

Precies zoveel lijm aanbrengen als genoeg is voor het plaatsen van steenstrips voordat de huidvorming gaat plaatsvinden.

De Alsecco steenstrips met schuivende bewegingen stevig in de nog natte Klebespachtel AF drukken, met de juiste voegafstand en wel zo dat er geen holle ruimten ontstaan. Daarbij is het handigst om van boven naar beneden te werken en te beginnen met de hoekstrips.

De nog natte lijm gelijkmatig in de voegen gladstrijken met een nat gemaakte platte kwast van 10 mm breed. Langs de randen de strips zo tegen elkaar aan zetten dat er tussen de cementlijm en de steenstrip geen naden kunnen ontstaan.

Het vlak vervolgens met een veger of iets dergelijks afborstelen om losse mortelresten te verwijderen.

Voor andere afmetingen dan die genoemd technisch advies vragen i.v.m. een speciale behandeling.



Verbruik	Hoeveel er precies wordt verbruikt hangt af van de breedte van de voegen en het patroon van het metselwerk. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens de verwerking en droogfase mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C. Niet op door de zon opgewarmde oppervlakken alsmede bij regen en sterke wind werken.
Droogtijd	Ca. 24 – 72 uur. De droogtijd is afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren.

Te leveren in

Kleur	<p>Altweiß (NF, DF) Antik (NF, DF) Brandenburg (NF, DF) Dithmarschen (NF, DF) Friesland (NF, DF) Juist (NF, DF) Mecklenburg (NF, DF) Oldenburg (NF, DF) Rotbunt (NF, DF) Sandstein (MF) Sylt (NF, DF) Westerwald (NF) Hamburg (NF, DF) Oslo (LF) Stockholm (LF) Kopenhagen (LF) Amman (SF)</p> <p>De Alsecco-steenstrips zijn een met de hand gemaakt product. Daardoor kunnen er kleurverschillen voorkomen en zullen de afmetingen per exemplaar iets afwijken. Zie bij verwerking steenstrips.</p>
-------	--

Te leveren in

Formaat:

Normaalformaat "NF":	H 71 x L 240 H 71 x B 115 x L 240 Eckverblender 4/4 H 71 x B 115 x L 175 Eckverblender 3/4
Dunformaat "DF":	H 52 x L 240 H 52 x B 115 x L 240 Eckverblender 4/4 H 52 x B 115 x L 175 Eckverblender 3/4
Multiformaat "MF":	H 52 x L 300 / H 71 x L 300 / H 135 x L 300 H 52 x B 115 x L 240 / H 71 x B 115 x L 240 / H 135 x B 115 x L 240 - Eckverblender 4/4
Langformaat "LF":	H 40 x L 400 H 40 x B 105 x L 400 - Eckverblender 4/4



Speciaalformaat "SF":	H 135 x L 300 H 135 x B 145 x L 220 - Eckverblender 4/4
--------------------------	---

Verpakking

Steenstrip	Aantal per doos	Te behandelen deel per doos in m ² *
"NF"	144	ca. 3
"DF"	192	ca. 3
"MF"	45/45/9	Individueel, afhankelijk van de verdeling van de 3 formaten
"LF"	141	ca. 3
"SF"	66	ca. 3

Hoekstrip	Aantal per doos	Te behandelen hoekhoogte per doos in m*
"NF"	36	3
"DF"	48	3
"MF"	12/12/9	3
"LF"	36	3
"SF"	21	3

* Afhankelijk van de gekozen voegbreedte en het patroon

Aanvullende gegevens

Veiligheidsvoorschriften

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad.

Transport

Het product is geen gevarengoed.

Afval

Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

n.v.t.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

ALSECCO NEDERLAND
Koperslager 2
NL-3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 (0)33-2475000
Fax. +31 (0)33-2451833
www.alsecco.nl
info@alsecco.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.