

# Fugendichtband Contact

Gecomprimeerd afdichtingsband van geïmpregneerd schuimrubber voor het afdichten van aansluitvoegen

## Toepassing

Voorgecomprimeerde afdichtingsband voor het afdichten van aansluitvoegen in Alsecco gevelsystemen, bijvoorbeeld bij vensterbanken, daken, kozijnen etc.

## Producteigenschappen

- Te belasten conform groep BG 1 volgens DIN 18542
- Dampdoorlatend
- Winddicht
- Opnieuw te comprimeren, flexibel en zelfklevend
- Regendicht bij juiste toepassing
- Bestand tegen weersinvloeden en UV-licht
- Volledig geïmpregneerd

## Technische gegevens

Bouwstofklasse B1 volgens DIN 4102  
(tussen massieve minerale bouwdeelen)

Temperaturen -4 °C en +100 °C

Waterdampdiffusieweerstand  $\mu$   $\leq 100$

Dimensie

Type:	Voegbreedte in mm:	Minimale voegdiepte in mm:
15/ 2-6	2 - 6	15
15/ 3-9	3 - 9	15
15/ 5-12	5 - 12	15
25/ 6-18	6 - 18	25

Slagregendicht 600 Pa volgens DIN 18542 bij een maximale toegestane voegbreedte

Bestand tegen weersinvloeden Voldoet aan de eisen van DIN 18542

Dichtheid tegen lucht  $a < 0,1 \text{ m}^3 / [\text{hm}(\text{daPa})^{2/3}]$  volgens DIN 18542

Materiaal Polyurethaan-schuimrubber

## Verwerkingsgegevens

Voorbehandeling ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Verwerking	<p>Aanbrengen kan voor, tijdens of na het verlijmen van de isolatieplaten.</p> <p>Voor het op lengte maken van de band per opgemeten meter 2 cm extra nemen.</p> <p>Het afdichtingsband met de vereiste lengte op de schone ondergrond plakken en de isolatieplaten stotend aanbrengen.</p> <p>De uiteinden van het band bevestigen met een stompe kant.</p> <p>Met terugsteltijden hoeft geen rekening te worden gehouden.</p> <p>Het type afdichtband moet zijn afgestemd op de maximale voegbreedte.</p> <p>Nog aan te brengen pleisterwerk mag niet aan het bouwdeel hechten om zo een vrije beweging van het voegenband mogelijk te maken.</p>
Verwerkingsomstandigheden	<p>De optimale temperatuur tijdens de verwerking ligt tussen de 8 °C en 25 °C.</p> <p>Het uitzetten van het band gaat bij hogere temperaturen sneller en bij lagere temperaturen langzamer.</p>
Let op!	Rollen die deels zijn gebruikt is de kartonnen doos bewaren met een verzwaring op de rol om zo uitzetten te voorkomen. Speciale klemmen voor het voegafdichtingsband kunnen hierbij behulpzaam zijn.

## Opslag

Droog, koel en tegen zonlicht en vocht beschermen.  
Bij 1 °C tot 20 °C minimaal 12 maanden houdbaar.

## Te leveren in

Kleur	Antraciet grijs
Verpakking	15/2-6 per rol 18,0 m / 5 rollen per doos 15/3-9 per rol 12,0 m / 5 rollen per doos 15/5-12 per rol 9,0 m / 5 rollen per doos 25/6-18 per rol 5,6 m / 3 rollen per doos

**Aanvullende gegevens**

Veiligheidsvoorschriften	<b>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</b> Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	n.v.t.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

**ALSECCO NEDERLAND**

Koperslager 2  
NL-3861 SJ Nijkerk  
Tel. +31 (0)33-2475000  
Fax. +31 (0)33-2451833  
[www.alsecco.nl](http://www.alsecco.nl)  
[info@alsecco.nl](mailto:info@alsecco.nl)

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

**Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.



THERMISCHE GEVELISOLATIE