

Siliconharzputz T

Sierpleister met een kratzputz-structuur op basis van siliconenhars



Toepassing

Pasteuze sierpleister volgens DIN EN 15824 op minerale en organische ondergronden buiten.
Toe te passen als afwerking op Alsecco-gevelisolatiesystemen, in het bijzonder op het Alprotect Quattro-systeem.

Producteigenschappen

- Licht te verwerken
- Mechanisch te belasten
- Vrijwel ongevoelig voor aangroei van micro-organismen
- Waterafstotend
- Waterdampdoorlatend
- Kleuren met een reflectiewaarde ≥ 20 zonder extra verflaag zijn mogelijk
- Brandklasse A2-s1, d0 (onbrandbaar) volgens DIN EN 13501

Technische gegevens

De aangegeven waarden zijn een gemiddelde en kunnen door gebruik van natuurlijke grondstoffen per charge een geringe afwijking vertonen.

Type bindmiddel	Siliconenharsemulsie Acrylaatharsdispersie
Soortelijke gewicht	Ca. 1,8 g/cm ³
Waterdoorlatend	$w \leq 0,07 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{1/2})$ volgens DIN EN 1062 Klasse W ₃ volgens DIN EN 1062
Diffusieëquivalent luchtdikte (3,0 mm)	s _d volgens DIN EN ISO 7783: Korrel 1,0 mm: ca. 0,11 m; Klasse V ₁ (hoog) volgens DIN EN 1062 Korrel 3,0 mm: ca. 0,20 m; Klasse V ₂ (hoog) volgens DIN EN 1062 Korrel 6,0 mm: ca. 0,29 m; Klasse V ₂ (hoog) volgens DIN EN 1062
Brandklasse	A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501

Verwerkingsgegevens

Vorbereidende werkzaamheden	Vensterbanken, waterslagen, etc. afplakken. Neggeranten vooraf pleisteren.
Voorbehandeling ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. In voorkomende gevallen kan de draagkracht van de ondergrond verbeterd worden door voor te strijken met een geschikt voorstrijkmiddel. Wij adviseren ter verbetering van de verwerking van de sierpleister de ondergrond voor te strijken met Haftgrund Sc.

Aanmaken materiaal	Product is klaar voor gebruik. Indien nodig met max. 2 % water op de juiste dikte te brengen.
Verwerking	Sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan op korreldikte aanbrengen. Direct daarna met een kunststoffen plekspaan de sierpleister in een gelijkmatig draaiende beweging structureren. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Siliconharzputz T moet bij een reflectiewaarde lager dan 20 na een goede doordroging in twee lagen worden afgewerkt met Alsicolor Carbon of Alsicolor Sc. Door over te schilderen met Alsicolor Carbon wordt de aangroei van micro-organismen beduidend verminderd.
Verbruik	Korrelgrootte 1,0 mm ca. 1,7 kg/m ² Korrelgrootte 1,5 mm ca. 2,4 kg/m ² Korrelgrootte 2,0 mm ca. 3,1 kg/m ² Korrelgrootte 3,0 mm ca. 4,0 kg/m ² Korrelgrootte 4,0 mm ca. 5,5 kg/m ² Korrelgrootte 6,0 mm ca. 6,0 kg/m ² Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens de verwerking en droogfase mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C. Tegen te snel drogen beschermende maatregelen treffen. Niet in direct zonlicht verwerken. Bij wind moet met een kortere droogtijd (afbinden) rekening worden gehouden.
Droogtijd	Ca. 24 – 48 uur. De droogtijd is afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Bij gunstige omstandigheden is de droogtijd korter, bij ongunstige omstandigheden langer.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.
Machinale verwerking	Informeert bij Alsecco Nederland naar de mogelijkheden.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Ingesloten, originele verpakking minimaal 1 jaar houdbaar.

Te leveren in

Kleur	Wit en kleur. Op doorgaande vlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken.
Verpakking	Emmer van ca. 25 kg netto Levering in een Alsecco one-way container van 1000 kg (korrel 1,5 mm, 2,0 mm en 3,0 mm) is mogelijk.

Aanvullende gegevens**Let op!**

Dit product is op een hoog kwaliteitsniveau samengesteld. Des ondanks kan bij de aanwezigheid van micro-organisme toch een aanslag ontstaan. Vraag in twijfelgevallen vooraf om advies bij Alsecco Nederland.

Veiligheidsvoorschriften	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Giscode	M-SF01F Siliconenharsverf, met water te verdunnen
Afval	Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving
EU-grenswaarde VOS	Dit product bevat volgens de richtlijn 2004/42/EG < 10 g/l = < 1 % VOS.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

ALSECCO NEDERLAND

Koperslager 2
NL-3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 (0)33-2475000
Fax. +31 (0)33-2451833
www.alsecco.nl
info@alsecco.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.



THERMISCHE GEVELISOLATIE