

Fugenmasse MS

Elastische kit, 1K



Toepassing

Voor het elastisch afdichten van aansluitvoegen, speciaal van keramisch tegelwerk.
Niet mechanisch te belasten voegenkit conform EN 15651-1.

Producteigenschappen

- Bestand tegen veroudering en weersinvloeden
- Bestand tegen UV-licht
- Duurzaam elastisch
- Bevat geen oplosmiddel, isocynaat of siliconen
- Glad af te werken

Technische gegevens

Type bindmiddel	1 K – Hybride kit
Soortelijke massa	Ca. 1,45 g/ml conform DIN 53479
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C - 90 °C
Toegelaten vervorming	25 %

Verwerkingsgegevens

Vorbereidende werkzaamheden	Zijkanten van de voeg moeten vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Primer 150.
Voorbehandeling ondergrond	Het hechtvlak moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van olie, vet en stoffen die de hechting kunnen verminderen. Als rugvulling van de kitvoeg een ronde, celdichte schuimstof aanbrengen zodanig dat de juiste verhouding voegbreedte en voegdiepte wordt bereikt conform DIN 18540.
Verwerking	Fugenmasse MS gelijkmatig in de voorbehandelde voeg spuiten. Voordat zich een huid heeft gevormd de kit gladstrijken met een zeepoplossing van een neutrale, niet verkleurend middel. Te veel aan zeepoplossing direct verwijderen. De verdraagzaamheid van de zeepoplossing met het aangrenzend oppervlak vooraf testen.
Verbruik	290 ml voor ca. 12,4 m voeglengte (5 x 5 mm) 290 ml voor ca. 3,1 m voeglengte (10 x 105 mm) Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden	Tijdens het verwerken en drogen moet de temperatuur van het materiaal, de ondergrond en de omgeving tussen de 5 °C en de 35 °C liggen. Niet in de directe zon en op opgewarmde oppervlakken de kit verwerken.
Droogtijd	Vorming van een huidje na ca. 10 minuten bij 23 °C en 50 % rlv. Droogt ca. 2 mm diep in de eerste 24 uur bij 23 °C en 50 % rlv. Overschilderen Voordat overgeschilderd kan worden moet de gehele voegdiepte van de kit zijn doorgehard.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met terpentijn reinigen. Uitgeharde kit mechanisch verwijderen.

Opslag

Koel, droog en tegen zonlicht beschermen. Ingesloten, originele verpakking min. 12 maanden houdbaar.

Te leveren in

Kleur	Wit Beige Steengrijs Natuurgruis Antraciet
Verpakking	Kitkoker ca. 290 ml Doos met 12 kitkokers

Aanvullende gegevens

Veiligheidsvoorschriften	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Afval	Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving
EU-grenswaarde VOS	Niet van toepassing.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

ALSECCO NEDERLAND

Koperslager 2
NL-3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 (0)33-2475000
Fax. +31 (0)33-2451833
www.alsecco.nl
info@alsecco.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

