

# Füllschaum B1

Vullend schuim voor het afdichten van voegen tussen isolatieplaten van polystyreen en minerale wol



## Toepassing

Voor het afdichting van voegen en naden tot een breedte van max. 5,0 mm tussen de isolatieplaten. Tevens toe te passen als opvulling van holle ruimten en voegen.

## Producteigenschappen

- Voorkomt warmtebruggen
- Exact te doseren
- Zeer goede hechting op polystyreen, hard-pvc etc.
- Snelle verwerking, korte uithardingstijd
- Geluidsisolerend
- Na eerste gebruik nog geruime tijd te gebruiken

## Technische gegevens

Type materiaal	Klasse B1 conform DIN 4102
Drijfgas	Bevat geen FCKW
Warmtegeleiding	Ca. 0,035 W/(m K)
Opschuimen	Ca. 30 – 40 %
Wateropname	Ca. 0,3 vol. %
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot 90 °C, voor korte tijd tot 130 °C

## Verwerkingsgegevens

Voorbehandeling ondergrond	Het hechtvlak moet schoon, draagkrachtig en vrij zijn van olie, vet en stoffen die de hechting kunnen verminderen. Het hechtvlak voor het aanbrengen van het schuim enigszins vochtig maken.
Verwerking	Met alsecco montagepistool verwerken. Koker voor gebruik ca. 20x krachtig schudden en in het doseerpistool plaatsen. Het ventiel van het spuitpistool steeds naar beneden houden tijdens verwerking. Hoeveelheid materiaal met de doseerschroef instellen. Een weinig schuim in een vloeiende voortgaande beweging in de voeg spuiten. Bij meerdere lagen de ondergronden opnieuw vochtig maken.
Verbruik	Afhankelijk van de voegbreedte. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden	Tijdens het verwerken moet de temperatuur tussen de 5 °C en de 35 °C liggen. Ideale temperatuur van de koker is 20 °C. Niet in de directe zon en op opgewarmde oppervlakken de kit verwerken. Koker niet in de volle zon laten liggen of opslaan.
Droogtijd	De droogtijd is afhankelijk van relatieve luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur en de dikte van de schuimlaag. <ul style="list-style-type: none"><li>• na ca. 10 min. kleefvrij</li><li>• na ca. 45 min. te snijden</li><li>• na ca. 24 uur kan verder gewerkt worden</li></ul>
Reinigen gereedschap	In nog niet uitgeharde toestand met Reiniger P

## Opslag

Koel, droog en rechtopstaand bewaren. Ingesloten, originele verpakking min. 12 maanden houdbaar.

## Te leveren in

Kleur	Lichtgrijs
Verpakking	Koker ca. 750 ml Inhoud koker is goed voor ca. 45 liter schuim

## Aanvullende gegevens

Veiligheidsvoorschriften	<b>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</b> Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Afval	Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving
EU-grenswaarde VOS	Niet van toepassing.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

**ALSECCO NEDERLAND**  
Koperslager 2  
NL-3861 SJ Nijkerk  
Tel. +31 (0)33-2475000  
Fax. +31 (0)33-2451833  
[www.alsecco.nl](http://www.alsecco.nl)  
[info@alsecco.nl](mailto:info@alsecco.nl)

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

**Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

