

# ORIGINAL MELDORFER®

## Fugenmörtel AF

Voegenmortel voor het vlakvol voegen van Original Meldorfer® steenstrips



### Toepassing

Gebruiksklare voegenmortel op basis van dispersie voor het vlakvol afdichten van voegen van ORIGINAL MELDORFER. Binnen en buiten toe te passen.

### Producteigenschappen

- Waterdampdoorlatend
- Waterafstotend
- Spanningsvrij
- Bestand tegen alkaliën en UV-licht
- Bevat geen cement
- Met minerale vulstoffen

### Technische gegevens

Type bindmiddel	Styreenacrylaat
Soortelijke massa	Ca. 1,74 g/cm <sup>3</sup>
Diffusieëquivalent luchtdoortocht	s <sub>d</sub> : ca. 0,45 m volgens DIN EN ISO 7783
Waterdoorlaatbaarheid	w: ca. 0,05 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ) volgens DIN EN 1062-3

### Verwerkingsgegevens

Verwerking	<p>De Klebespachtel AF moet uitgehard en droog zijn.</p> <p>De voegemortel is klaar voor gebruik. Zo nodig met een weinig water op verwerkingsdikte brengen.</p> <p>De voegenmortel op een spaan leggen en met een roestvrijstalen voegspijker in de voeg drukken en met een lichte druk gladstrijken.</p> <p>Aan de zijkant hechtend voegenmortel voor aandrogen met een handveger verwijderen.</p>
Verbruik	<p>Ca. 3 tot 5 kg/m<sup>2</sup> (bij een voegbreedte van ca. 12 mm)</p> <p>Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.</p>
Verwerkingsomstandigheden	<p>Tijdens het verwerken en drogen moet de temperatuur boven de 5 °C liggen.</p> <p>Niet op een door de zon opgewarmd oppervlak als mede bij regen en veel wind de voegenmortel verwerken.</p>
Droogtijd	<p>Bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid na ca. 24 uur oppervlakkig droog en na 2 tot 3 dagen doorgedroogd..</p> <p>De droogtijd is afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.</p> <p>Bij gunstige omstandigheden is de droogtijd korter, bij ongunstige omstandigheden langer.</p>
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.



## Opslag

Koel, droog en tegen vocht beschermen. Ingesloten, originele verpakking min. 1 jaar houdbaar.

## Te leveren in

Kleur	Cementgrijs.
Verpakking	Emmer van 25 kg netto

## Aanvullende gegevens

Veiligheidsvoorschriften	<b>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</b> Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Afval	Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving
EU-grenswaarde VOS	Niet van toepassing.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

### ALSECCO NEDERLAND

Koperslager 2  
NL-3861 SJ Nijkerk  
Tel. +31 (0)33-2475000  
Fax. +31 (0)33-2451833  
[www.alsecco.nl](http://www.alsecco.nl)  
[info@alsecco.nl](mailto:info@alsecco.nl)

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

**Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.



THERMISCHE GEVELISOLATIE